

euku oil 2 PLUS FS



1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пропитка (светло-коричневая) на основе натуральных масел. Не содержит растворителей, прост в нанесении, при нанесении без доп. слоёв, сохраняет поры древесины открытыми, имеет высокую водостойкость.

Может поставляться в комплекте с отвердителем **euku master FS**.

Благодаря высокому проникновению создает особенно износостойкий пол.

Класс противоскольжения R10 (DIN 51130)
abZ-Nr. Z-157.10-156

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовое средство для шлифованных деревянных и паркетных полов. Может использоваться с реактивной добавкой **euku master FS**. Подходит для пола с подогревом.

Не применяется с лаками на водной основе..

3 ПРИМЕНЕНИЕ

Наносите масло **euku oil 2 PLUS FS** с помощью шпателя. В случае пористой древесины, во-избежание следов от шпателя, нанесите второй слой масла по влажной поверхности. Обработайте поверхность падом и, в течении 15-30 минут, полностью удалите излишки материала тряпкой с помощью однодисковой машины. Излишки масла не должны высыхать на полу! Дальнейшая полировка поверхности тканью гарантирует удаление излишков и придаёт больший блеск.

- Предварительное смачивание поверхности рекомендуется для получения однородности и плотности цвета, а также для улучшения износостойкости.
- Поверхность перед нанесением должна быть профессионально отшлифована и «затёрта», высушенной и очищенной от масла, воска и пыли.
- В случае хвойной или экзотической древесины, выделяющей смолы, возможно увеличение времени высыхания и неблагоприятное влияние на внешний вид.
- В случае щелей обработайте поверхность зелёным падом на следующий день.
- После полного высыхания возможно применение euku refresher , для получения однородного блеска, особенно в случае пористой древесины.

4 РАСХОД

Приблизительно 30-50 ml/m² (20-30 m²/l) для ДУБа на первый слой.

Большой расход возможен при грубой шлифовке, крупных сучках и пористой древесине, но последующие слои будут иметь меньший расход материала.

5 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Осторожно ходить или продолжать работать, можно через 24 часа (при 23 °C, 50% относ. влажности и проветривании). В течении первых 7 дней избегать смачивания поверхности.

euku oil 2 PLUS FS



После 10 дней можно положить ковры.

Низкие температуры, повышенная влажность, слабая вентиляция и влажность древесины могут существенно продлить время высыхания.

Для улучшения отверждения масла рекомендуется использовать вентилятор.

6 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Следует помнить, что поверхность покрытого маслом пола может меняться в процессе эксплуатации, мытья и ухода. После полного высыхания, для мытья и сохранения используйте **euku care emulsion** и **euku refresher** для последующего ухода за маслом. Пожалуйста соблюдайте инструкции по уходу за маслом!

7 ХРАНЕНИЕ

24 месяца в закрытой канистре. Перед использованием удалить плёнки, которые могли образоваться. Хранить в сухом прохладном недоступном для детей месте.

8 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержит: натуральные масла и воски, модифицированные растительные масла, **не содержит свинец и кобальт**. voc (g/l) <1 / GISCODE: Ö10+ / 2004/42/IIA(f)(700)700

ADR/RID: не является опасным товаром, не требует специального транспорта.

GHS/CLP: Продукт не классифицирован в соответствии с правилом GHS / CLP.

Даже при использовании продуктов с низким уровнем загрязнения необходимо соблюдать обычные меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Пустые канистры могут быть утилизированы в бытовых отходах.

9 ПРИМЕЧАНИЯ

- Внимание! Пропитанные маслом тряпки, ветошь, древесная пыль и т.п., могут самовоспламенятся. Для утилизации их необходимо пропитать водой или поместить в негорючий контейнер и утилизировать пожаробезопасным способом. Само масло **не является** самовоспламеняющимся.
- Желательно использовать продукты с одинаковым номером партии. В противном случае, смешать необходимое количество в одной ёмкости.
- Запах свежепромасленной поверхности быстро выветривается в процессе высыхания. Необходимо обеспечить проветривание помещения особенно в первые часы после нанесения.
- (*) Обратите внимание на статью «Зачем смачивать поверхность перед нанесением масла?».

10 ССЫЛКИ

Наши следующие публикации в обновленной форме являются неотъемлемой частью этого бюллетеня:

- Общие замечания по применению материалов eukula.

- Паспорта безопасности по запросу.

Печатный материал и информация о продуктах eukula доступны у Вашего дилера.

euku oil 2 PLUS FS



eukula – We Care About Wood Floors

Headquarter
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn

UK
Dr. Schutz U.K Ltd.
Unit 24, Anglo Business Park,
Smeaton Close, Aylesbury Bucks
HP19 8UP

Ireland
Dr. Schutz Ireland
35 Pic Du Jer Park,
Ballinlough, Cork

Russia
VHO Tropical
St. Petersburg
Fontanka embankment 109

Contact:
Tel.: +7 911 967 0879
E-Mail:
fontanka109@mail.ru

Наши вышеупомянутые технико-технические рекомендации предоставляются в соответствии с нашими знаниями и новейшими технологиями. Следовательно, при использовании наших продуктов, с учетом приведенных инструкций и предлагаемой нами процедуры, не будет нанесен ущерб материалам, для которых предназначены эти продукты. Однако использование наших продуктов вне нашего контроля, является вашей собственной ответственностью и не освобождает вас от тестирования наших собственных продуктов для их пригодности для намеченных процессов и целей. Поэтому наши рекомендации не имеют обязательной силы и не могут быть заявлены против нас - даже в отношении любых прав собственности третьих лиц. Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации, руководящие принципы и стандарты, а также признанные правила техники. С выпуском этой информации о продукте предыдущие версии теряют свою актуальность.