

## QUELYD МАСТИФИКС УЛЬТРА

### Монтажный клей

#### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:**

QUELYD Мاستификс Ультра - акриловый монтажный клей без растворителя для монтажа различных предметов внутри помещений и снаружи (под навесом).

Позволяет подвешивать без сверления тяжелые предметы (нагрузка до 70кг/см<sup>2</sup>) на поверхности, которые трудно или невозможно просверлить.

Для крепления и приклеивания:

**Дерева и его производных:** багеты, ДВП, лепные орнаменты, бруски, плинтуса, наличники, панели, полки, паркетные планки и т.д.

**Пластмассы:** панели из ПВХ, коробки, лотки, электрокороба и т.д.

**Полиуретана:** балки, карнизы, декоративные элементы и т.д.

**Пенополистирола**

**Металла, камня, кирпича**

Приклеивание на любые поверхности\*: бетон, кирпич, гипс, цемент, кафель.



**ВНИМАНИЕ!** Одна из склеиваемых поверхностей обязательно должна быть абсорбирующей (например, дерево, гипс, цемент, кирпич). Не подходит для полиэтилена, полипропилена и зеркал.

#### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Мгновенное схватывание
- Ультрарочное склеивание - 70 кг/см<sup>2</sup>. Подходит для тяжелых предметов
- Без запаха, без растворителей
- Сглаживает неровности поверхности до 5 мм
- Может окрашиваться
- Влагостойкий и температуростойкий (от -30°C до +130°C)

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Состав	акриловые полимеры, наполнители, добавки
Время гуммирования* (время выдержки деталей до соединения)	отсутствует
Открытое время*	около 15 минут
Максимальная прочность*	через 48 - 72 часа
Температура нанесения	от +5°C до +35°C

\*Время гуммирования и окончательного схватывание зависят от температуры, влажности, пористости и шероховатости поверхности, впитывающей способности материалов и количества нанесенного клея.

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Окончательный результат склеивания зависит от подготовки и состояния поверхности, поэтому поверхности для склеивания должны быть чистыми, прочными, сухими и здоровыми. Удалить непрочно держащиеся частицы, обработать наждачной бумагой окрашенные поверхности.

Проткнуть горлышко картриджа, ввинтить наконечник и обрезать согласно требуемой ширины шва.

1. Нанести клей точно или зигзагообразной полосой при помощи пистолета на одну из поверхностей
2. Установить в нужном положении при помощи скольжения.
3. Сильно прижать в течение 20 секунд для обеспечения схватывания

Максимальная прочность соединения достигается через 48-72 ч. Не подвергать большой нагрузке склеенные детали в течение этого времени.

При креплении тяжелых предметов необходимо установить опоры на 12-24 ч.

**ОЧИСТКА**

Свежие пятна клея и инструменты очищать теплой водой.

**РАСХОД:**

1 картридж на 10 м полосы диаметром 5 мм

**ХРАНЕНИЕ:**

18 месяцев при температуре от +5°C до +35°C.  
Морозостойкий до -20°C.

**УПАКОВКА:**

Картридж 310 мл; тубик 300 г

**Smart Help:**

127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1

Тел.: +7 495 787 31 71

E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)

[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)

